

BORI LAZURA LAKOVÁ

OBLAST POUŽITÍ

K finální ochraně a dekoraci dřeva ve vnitřním i venkovním prostředí: okna, dveře, rolety, okenice, zábradlí, podbití a obklady, dřevěnice, zahradní domky, zahradní nábytek ...

VLASTNOSTI

- **O 30 % delší ochrana dřeva před okolními vlivy**
- Bohatý, hedvábně lesklý vzhled nátěru
- Obsahuje vosk, jenž zvyšuje voděodolnost nátěru
- Ochrana dřeva před okolními vlivy
- Rozměrová stabilita dřeva
- pružnost – ochranný film nepraská a neloupe se
- snadné nanášení

TECHNICKÉ ÚDAJE

SLOŽENÍ	Speciální alkydové pojivo, rozpouštědlo, transparentní mikropigmenty, vosky
BAREVNÉ ODSŤINY	bezbarvá, 11 standardních odstínů
TÓNOVÁNÍ	Vzájemné míchání standardních odstínů, HGMIX
LESK	Hedvábný lesk
HUSTOTA	0,91 g / ml
REDENÍ	připraven k použití
EU VOC kategorie a mezní hodnoty	IIA(e), 400 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 400g/l
BALENÍ	Standardní odstíny: 0,75l, 2,5l
POUŽITELNOST	Uzavřený v původním obalu a doporučeným způsobem skladovaný výrobek (teplota od +5 °C do +35 °C, suchý prostor) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NAVOD K POUŽITÍ

ZPŮSOBY NANÁŠENÍ	Redění	Viskozita (DIN 4 mm)	Tryska	tlak
Stětec, váleček				
PRACOVNÍ PODMÍNKY	Teplota lazury, vzduchu a objektu min. +5 °C			
ZASÝCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	Suchý na dotek: 7 hod., další vrstva po 24 hodinách. Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti se čas zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	Teoretická: v jedné vrstvě 16–20 m ² z 1 l. Skutečná spotřeba závisí na opracování a druhu dřeva a na způsobu nanášení.			
ČISTĚNÍ NÁŘADÍ	Tessarol ředidlo, S 6006			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Nové dřevo

Vlhkost podkladu u jehličnanů nesmí přesáhnout 15 %, u listnáčů pak 12 %.

Suchý podklad obrousíme a očistíme, **NITRO ředidlem** odstraníme vosky, pryskyřici a mastnoty.

Obnova starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme, poškozené úplně odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘÍPRAVA POVRCHU	IMPREGNACE		VRCHNÍ NÁTĚR
NOVÉ DŘEVO	Venku	broušení, odstranění nečistot	1x BORI impregnace s biocidem W	/	2x BORI lazura laková
	Venku - Velmi zatížené dřevo		1x BORI impregnace s biocidem W	1x BORI lazura tenkovrstvá	2x BORI lazura laková
	Venku - méně zatížené dřevo		/	1x BORI lazura tenkovrstvá	2x BORI lazura laková
	Uvnitř		/	1x BORI lazura tenkovrstvá	1–2x BORI lazura laková
	Uvnitř – Vlhké pokoje		1x BORI impregnace s biocidem W	/	1–2x BORI lazura laková
STARÉ NÁTĚRY	Venku	Čištění a broušení, odstranění poškozených nátěrů	/	U velmi poškozených nátěrů 1x BORI lazura tenkovrstvá	1–2x BORI lazura laková
	Uvnitř		/	/	1–2x BORI lazura laková

POZNÁMKY A ZVLÁŠTNOSTI

- Před použitím je nutno barvu pečlivě promíchat.
- Při obnově starých nátěrů zvolíme světlejší odstín v porovnání s původně použitým anebo původní odstín smícháme s bezbarvým. Počet vrstev ovlivňuje konečný odstín – s každou další vrstvou je odstín tmavší
- Doporučujeme zkoušku na menší ploše – druh dřeva velmi ovlivňuje konečný odstín.
- Světlo odstíny propouští hodně UV záření, které způsobuje rozklad ligninu ve dřevě. Proto pro venkovní bezbarvou ochranu dřeva doporučujeme použití **BORI lazury lakové UV extra**.