

SPEKTRA Classic Plus

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A fal- és mennyezeti felületek védelmére és díszítésére.

Alkalmas bármely típusú ásványi vakolat, cement, rostcement lemezek, beton, gipszkarton lemezek, üvegszálakból készült tapéták, dombornyomott tapéták és régi bevonatok festésére.

TULAJDONSÁGOK

- könnyen használható, erősen gőzáteresztő, ellenáll a száraz törlésnek
- extra matt
- több ezer pasztell árnyalat - HGMIX

MŰSZAKI ADATOK

ÖSSZETÉTEL	kopolimer diszperzió, pigment, töltőanyagok és speciális adalékanyagok
SZÍNÁRNYALATOK	fehér
SZÍNEZÉS	pigmentpasztákkal, amelyek vízalapú festékekre alkalmasak (max. 3%), és színezésre alkalmas diszperziós festékekkel
	HGMIX
FÉNYEZÉS (EN 13300)	Mély matt
SÚRÚSÉG	1,63 ± 0,02 kg/l
MOSHATÓSÁG (EN 13300)	5. osztály (nem mosható)
VÍZGŐZÁTERESZTŐ KÉPESSÉG sd (EN ISO 7783:2012)	0,016 ± 0,002m (V ₁ osztály, magas vízgőzáteresztő képesség)
HIGÍTÁS	Vízzel legfeljebb 15 %
EU VOC kategória és határérték	IIA(a), 30g/l (2010); a termék tartalma: max. 1 g/l
CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEK	2 l, 5 l, 10 l, és 15 l
SZAVATOSSÁGI IDŐ	Egy eredetileg lezárt és megfelelően tárolt (+5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten, száraz helyen) termék szavatossági ideje a csomagoláson szerepel.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI MÓDSZER	henger, kefe, permetezés
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK	A festék, a levegő és a felület hőmérséklete legalább +5 °C legyen.
SZÁRADÁS (T= +20 °C, rel. páratartalom 65 %)	Száraz és alkalmas a későbbi felhordásra 4– 6 óra múlva.
FEDES	Elméletileg: egy kétrétegű alkalmazás esetén 5 - 7 m ² z 1 l A valódi lefedés a felület nedvszívó képességétől és érdességétől függ.
TISZTÍTÓESZKÖZÖK	vízzel, azonnal használat után

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületnek portól, omló részecskéktől és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Távolítsa el minden laza régi bevonatot. Töltse fel a nagy repedéseket és a felület sérült részeit megfelelő ásványi-alapú anyagokkal. A javítások során javasoljuk a felület impregnálását megfelelő impregnálással. A festés előtt a felületnek száraznak és szilárdnak kell lennie.

A penészes vagy algás falfelületekre SPEKTRA biocid hatóanyag SANITOL-t kell felhordani. Miután a falak megszáradtak, mechanikusan távolítsa el a penészfoltot. **Adjon SPEKTRA védelem a penész ellen ZP-t** a festékhez amely hosszú ideig megakadályozza a mikroorganizmusok kialakulását.

Fedjük le a nikotin, a vízszivárgás, a kátrány, a vízálló ceruza, és más foltokat SPEKTRA antinikotinnal, amelyet végső bevonatként használható. Tisztítsa meg a repedésmentes, egészséges felületeket, amelyek sima, fényes vagy félfényes zománcokkal vagy diszperziós festékekkel vannak festve, és csiszolja meg a csiszolópapírral (150. sz.).

BEVONATRENDSZEREK

SZUBSZTRÁTUM	FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	SIMÍTÁS	FEDŐRÉTEG
Új bevonat nélküli felületek - mész - cement vakolatok - gipszkarton lemezek - beton és egyéb nem porózus Szubsztrátumok		1x SPEKTRA akril impregnálás 1x SPEKTRA mély impregnálás	2x SPEKTRA Belső gitt - finom (szükség esetén)	2x SPEKTRA Classic Plus
Diszperziós festékekkel festett - több réteg áteresztő, nem mosható bevonatok - sima, fényes, mosható bevonatok	tisztítás, laza részecskék eltávolítása, sérült területek javítása tisztítás, csiszolás	1x SPEKTRA akril impregnálás	2x SPEKTRA belső gitt - finom (szükség esetén)	

MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

- Használat előtt jól keverjük össze a terméket.
- Ha az ajánlottnál nagyobb mennyiségű vízzel hígítjuk, a festékfólia fedőképessége arányosan csökken.
- **HGMIX** – A nyersanyagok különbségei a különböző tételekben kis árnyalatbeli különbségeket okozhatnak - nagy mennyiségű, ugyanolyan árnyalatú anyag használata esetén ajánljuk ugyanazt a tételt.
- A száradási idő alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb páratartalom mellett nő.