

SPEKTRA Extra

HASZNÁLAT

A belső fal- és mennyezeti felületek védelmére és díszítésére.

Alkalmas különböző típusú ásványi vakolatok, rostcement lemezek, beton, gipszkarton lemezek, üvegszálakból készült tapéták, dombornyomott tapéták és régi bevonatok festésére.

JELLEMZŐK

- magas lefedettség, matt megjelenés
- szép, sima festékfilm
- ellenáll a nedves törlésnek
- több 1000 árnyalat
- könnyű alkalmazás
- nagyfokú gőzáteresztés
- egészség és környezetbarát

MŰSZAKI ADATOK

TERMÉKTÍPUS	kopolimer diszperzió, pigmentek, töltőanyagok és speciális adalékanyagok
SZÍNÁRNYALATOK	fehér, HGMIX
SZÍNEZÉS	pigment pasztákkal lehetséges, amelyek vízalapú festékekre alkalmasak (3-5%), és színezésre alkalmas diszperziós festékekkel; HGMIX
FÉNYEZÉS (EN 13300)	matt
SÚRÚSÉG	1,50 – 1,57 kg/l
MOSHATÓSÁG (EN 13300)	3. osztály
VÍZGŐZÁTERESZTŐ KÉPESSÉG sd (EN ISO 8873:2012)	0 036 ±0 006 m (V ₁ osztály, magas vízgőzáteresztő képesség)
HIGÍTÁS	Vízzel 5-10%
EU VOC kategória és határérték	IIA(a), 30 g/l (2010); a termék tartalma: max. 22 g/l
CSOMAGOLÁS	2 l, 5 l, 10 l, 15 l
SZAVATOSSÁGI IDŐ	Egy eredetileg lezárt és megfelelően csomagolt (+ 5 °C és + 35 °C közötti hőmérsékleten, száraz helyen) termék szavatossági ideje a csomagoláson szerepel. NEM FAGYASZTHATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁS	henger, kefe, permetezés
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK	min. + 5 °C levegő, felület és festék
SZÁRADÁS (T= +20 °C, rel. páratartalom 65%)	A bevonat száraz és alkalmas az újrafedésre 4-6 óra elteltével.
FEDÉS	Elméletileg: 10 - 14 m ² 1 l-el (egy rétegben) Praktikus fogyasztás a permeabilitás és a felületi érdesség függvényében.
ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA	Közvetlenül a használat után vízzel

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületnek portól, omló részecskéktől és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Távolítsa el a régi leeső rétegeket. Töltse fel a nagyobb repedéseket és sérült felületet a megfelelő ásványi alapú tömítőanyaggal. Ezután SPEKTRA akril impregnálással impregnálja. A festés előtt a felületnek száraznak és szilárdnak kell lennie.

A penészes vagy algás falfelületekre SPEKTRA biocid hatóanyag SANITOL-t kell felhordani. Miután a felületek megszáradtak, mechanikusan távolítsa el a penészfoltot Adjon SPEKTRA védelem a penész ellen ZP-t a festékhez, amely hosszabb ideig megakadályozza a mikroorganizmusok kialakulását

A nikotin, a víz kiáramlás, kátrány, vízálló ceruzák foltjait stb. fesse SPEKTRA antinikotin festékkel, amely már a végső bevonatot képviseli Tisztítsa meg a repedésmentes »egészséges« felületeket, amelyek sima, fényes vagy félfényes zománcokkal vagy diszperziós festékekkel vannak festve, és csiszolja meg a csiszolópapírral (150. sz.).

BEVONATRENDSZEREK

FELÜLET	FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	GITTELÉS	FEDŐRÉTEG
Új nem festett felület - mész - cement vakolatok - gipszkarton lemezek - beton és egyéb Nem porózus szubsztrátumok		1x SPEKTRA akril impregnálás 1x SPEKTRA mély impregnálás	2x SPEKTRA belső gitt - finom (szükség esetén)	1- 2x SPEKTRA Extra
Diszperziós festékkel festett - több réteg áteresztő, nem mosható bevonatok - sima, fényes mosható bevonatok	tisztítás, apró részecskék eltávolítása, sérült helyek javítása tisztítás, polírozás	1x SPEKTRA akril impregnálás	2x SPEKTRA belső gitt - finom (szükség esetén)	

MEGJEGYZÉSEK

- Használat előtt alaposan keverjük össze a terméket.
- A száradási idő alacsony hőmérsékleten és magasabb páratartalom mellett nő.
- Ha az ajánlottnál jobban hígítja a festéket, a fedőképesség csökken.
- A matt bevonatok sötét árnyalatai esetén fehér nyomok jelennek meg, ha a bevonatot durva tárgyakkal tisztítják, ezért javasoljuk, hogy a fóliát egy réteg SPEKTRA DOMFLOK lakkal védjük.
- A színezett bevonatok árnyalatai eltérhetnek a szabványtól a különbözően áteresztő és durva alapanyagok és a különböző fényviszonyok miatt. Ez az eltérés nem ad okot a panasznak. Az árnyékolás eltérését a gyártó az értékelést követően mindig azonos feltételek mellett hagyja jóvá.
- A **SPEKTRA EXTRA** fedőképessége piros, sárga, narancssárga, bordó és zöld színárnyalatokban rosszabb, ezért két réteg nem elegendő. Javasoljuk, hogy SPEKTRA Latex mattot használjon, melynek piros és sárga színező alapja is van az ilyen árnyalatok jobb fedőképessége érdekében.