

SPEKTRA Kitchen&Bathroom

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Falak és mennyezetek díszítésére és védelmére. Olyan adalékanyagot tartalmaz, mely hosszú időre megakadályozza a gombák elterjedését. A bevonat magas vízpára-átjárhatósága megakadályozza a vízpára lecsapódását, ami a fő oka a gombák elterjedésének a falfelületeken. Ezért a **SPEKTRA Kitchen&Bathroom** különösen alkalmas konyhákban, fürdőszobákban, mosodákban és egyéb olyan helyiségekben a fal festésére, ahol a nagy mennyiségű vízpára káros mikroorganizmusok elszaporodását okozhatja. Mindenfajta ásványi vakolat, cementkötésű faforgácslapok, beton, gipszkarton lapok, üvegszálás tapéták, dombortapéták és régi bevonatok festésére alkalmas.

TULAJDONSÁGOK

- hatékonyan megakadályozza a gombák elterjedését
- kiválóan használható **SPEKTRA Sanitollal kiegészítve**
- kellemes fenyőillat
- nagyfokú vízpára-átjárhatóság
- könnyű felhordás

MŰSZAKI ADATOK

ÖSSZETÉTEL	kopolimer diszperzió, festék, töltőanyagok és különleges adalékanyagok
SZÍNÁRNYALATOK	Fehér, pasztell árnyalatok (HGMIX)
SZÍNEZÉS	vízalapú festékekhez használható színezőpasztákkal, legfeljebb 3 %-ig, valamint színezésre használható diszperziós festékekkel, HGMIX
FÉNYES (EN 13300)	matt
SÚRÚSÉG	1,63 – 1,66 kg/l
MOSHATÓSÁG (EN 13300)	3. osztály
s _d VÍZPÁRA-ÁTJÁRTHATÓSÁG (EN ISO 7783:2012)	0,037 ± 0,006m (V ₁ osztály, nagyfokú vízpára-átjárhatóság)
HIGÍTÁS	vízzel 10 %-ig
EU VOC kategória és korlátozások	IIA(a), 30g/l (2010); a termék tartalma: max. 1 g/l
KISZERELÉS	2 l, 5 l
ELTARTHATÓSÁG	A termék eltarthatósága eredeti csomagolásban, megfelelően tárolva (+5 °C – +35 °C-on, száraz helyen) a csomagoláson van feltüntetve. FAGYMENTES HELYEN TÁROLJA!

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

A FELVITEL MÓDJA	henger, ecset, szórás (fúvóka: 0,015 hüvelyk; szórónyomás: 120 bar)
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK	A festék, a levegő és a felület hőmérséklete legyen legalább +5 °C.
SZÁRADÁS (T= +20 °C, relatív páratartalom 65 %)	4–6 óra elteltével száraz és a következő réteg felvihető.
KIADÓSSÁG	Elméletileg: 8–12 m ² 1 l-rel egy rétegben. A tényleges fogyasztás a felület nedvszívó képességétől és érdességétől függ.
ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA	vízzel, közvetlenül használat után

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felszín legyen pormentes, ne legyenek rajta laza részecskék és egyéb szennyeződések. Ha a felületen laza régi bevonatot van, távolítsa el. A felületen levő nagy repedéseket és sérüléseket tölts ki megfelelő ásványi alapú anyaggal. Ezután impregnálja **SPEKTRA Impregnation Acryl Special/ SPEKTRA Impregnation Acryl**. Csak száraz, szilárd felületet fessen.

A penészes vagy algás falfelületeket kezelje **SPEKTRA Sanitol** biocid szerrel. Miután a fal megszáradt, a penészt dörzsölje le. A fertőtlenített falat fesse le **SPEKTRA Kitchen&Bathroom** termékünkkel, mely hosszú időre megakadályozza a mikroorganizmusok szaporodását.

A nikotinfoltokat, beázásokat, kátrány-, vízálló ceruza és egyéb foltokat utolsó bevonatként fedje **SPEKTRA antinikotinos festékekkel**. A repedésmentes, egészséges, sima, fényes vagy félfényes zománcfestékkel vagy diszperziós festékkel lefestett felületeket tisztítsa meg és csiszolja meg (150).

BEVONÓRENDSZEREK

FELÜLET	A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	IMPREGNÁLÁS	SIMÍTÁS	FEDŐRÉTEG
Új, bevonat nélküli felületek - mészkő-cement vakolatok - gipszkarton lapok - beton és egyéb nem porózus aljzatok		1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special/ SPEKTRA Impregnation Acryl 1x SPEKTRA mély impregnálószer	2x A SPEKTRA glett – finom/közepes (szükség esetén)	2x SPEKTRA Kitchen&Bathroom
Diszperziós festékekkel festve - több réteg átjárható, nem mosható bevonat - sima, fényes, mosható bevonatok	tisztítás, laza részecskék eltávolítása, sérült területek javítása tisztítás, csiszolás	1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special/ SPEKTRA Impregnation Acryl		

MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGOK

- Használat előtt alaposan keverje fel.
- A száradási idő alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb páratartalommal hosszabb.
- Ha a javasoltnál nagyobb mennyiségű vízzel hígítja, a színes réteg fedőképessége arányosan csökken.