

SPEKTRA Perfect White

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Falak és mennyezetek díszítésére és védelmére. A festék előnyei: kivételesen fehér szín, kiváló fedőképesség és nagyfokú vízpára-átjárhatóság. Mindenfajta ásványi vakolat, cementkötésű faforgácslapok, beton, gipszkarton lapok, üvegszálas tapéták, dombortapéták és régi bevonatok festésére alkalmas.

TULAJDONSÁGOK

- kivételesen fehér
- nagyon nagy átlátszatlanság
- nagy vízpára-átjárhatóság
- alkalmas falfelületek gyakori felújítására
- az egészségre ártalmatlan, környezetbarát

MŰSZAKI ADATOK

ÖSSZETÉTEL	kopolimer diszperzió, festék, töltőanyagok és különleges adalékanyagok
SZÍNÁRNYALATOK	fehér
SZÍNEZÉS	vízalapú festékekhez használható színezőpasztákkal, legfeljebb 3%-ig, valamint színezésre használható diszperziós festékekkel
FÉNYES (EN 13300)	matt
SÚRÚSÉG	1,58 – 1,62 kg/l
MOSHATÓSÁG (EN 13300)	5. osztály
s_d VÍZPÁRA-ÁTJÁRHATÓSÁG (EN ISO 7783:2012)	0,021 ± 0,004m (V ₁ osztály, nagy vízpára-átjárhatóság)
HIGÍTÁS	vízzel 10%-ig
EU VOC kategória és korlátozások	IIA(a), 30g/l (2010); a termék tartalma: max. 1 g/l
KISZERELÉS	15 l
ELTARTHATÓSÁG	A termék eltarthatósága eredeti csomagolásban, megfelelően tárolva (+5 °C – +35 °C-on, száraz helyen) a csomagoláson van feltüntetve. FAGYMENTES HELYEN TÁROLJA!

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

A FELVITEL MÓDJA	henger, ecset, szórás (fúvóka: 0,017 hüvelyk; szórónyomás: 140 bar)
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK	A festék, a levegő és a felület hőmérséklete legyen legalább +5 °C.
SZÁRADÁS (T= +20 °C, relatív páratartalom 65 %)	4–6 óra elteltével száraz és a következő réteg felvihető.
KIADÓSSÁG	Elméletileg: 8 - 12 m ² 1 l-rel egy rétegben. A tényleges fogyasztás a felület nedvszívó képességétől és érdességétől függ.
ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA	vízzel, közvetlenül használat után

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felszín legyen pormentes, ne legyenek rajta laza részecskék és egyéb szennyeződések. Ha a felületen laza régi bevonatot van, távolítsa el. A felületen levő nagy repedéseket és sérüléseket tölts ki megfelelő ásványi alapú anyaggal. Ezután impregnálja **SPEKTRA akril impregnálószerszel**. Csak száraz, szilárd felületet fessen.

A penészes vagy algás falfelületeket kezelje **SPEKTRA SANITOL biocid szerrel**. Miután a fal megszáradt, a penészt dörzsölje le. A festékekhez adja **SPEKTRA penésgátló adalék ZP termékünket**, mely hosszú időre megakadályozza a mikroorganizmusok szaporodását.

A nikotinfoltokat, beázásokat, kátrány-, vízálló ceruza és egyéb foltokat utolsó bevonatként fedje **SPEKTRA antinikotinos festékkel**. A repedésmentes, egészséges, sima, fényes vagy félfényes zománcfestékkel vagy diszperziós festékkel lefestett felületeket tisztítsa meg és csiszolja meg (150-es) csiszolópapírral.

BEVONÓRENDSZEREK

FELÜLET	A ELŐKÉSZÍTÉSE	FELÜLET	IMPREGNÁLÁS	SIMÍTÁS	FEDŐRÉTEG
Új, bevonat nélküli felületek - mészkő-cement vakolatok - gipszkarton lapok			1x SPEKTRA akril impregnálószer		
- beton és egyéb nem porózus aljakok			1x SPEKTRA mély impregnálószer	2x SPEKTRA glett- finom/közepes (szükség esetén)	1 - 2x SPEKTRA Perfect White
Diszperziós festékekkel festve - több réteg átjárható, nem mosható bevonat		tisztítás, laza részecskék eltávolítása, sérült területek javítása	1x SPEKTRA akril impregnálószer		
- sima, fényes, mosható bevonatok		tisztítás, csiszolás			

MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGOK

- Használat előtt alaposan keverje fel.
- A száradási idő alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb páratartalommal hosszabb.
- Ha a javasoltnál nagyobb mennyiségű vízzel hígítja, a színes réteg fedőképessége arányosan csökken.