



**Bevonatok fémre,
fára, műanyagra,
kerámiára illetve
üvegre**



HELIOS – AZ ÖN VILÁGA, A MI FESTÉKEINK



A színek fontos szerepet játszanak életünkben. A színek megfelelő megválasztásával hangulatunkat pozitívan befolyásoló érzelmeket és atmoszférát lehet teremteni. Ugyanakkor a színek és festékek műszaki funkciókat is betöltenek. Mi a HELIOS-nál a folyamatos fejlesztés mellett arra törekszünk, hogy az építészetben használt bevonatok legújabb világtrendjeit kövessük. Kiváló minőségű bevonataink összetételének folyamatos fejlesztése során különös figyelmet szentelünk annak, hogy minél gyorsabban kiiktathassuk a környezetre káros anyagokat, és a természetre és az emberi egészségre ártalmatlan új anyagokat vezessünk be. Ezzel egyben olyan vadonatúj termékeket is fejlesztünk, melyek következetesen megfelelnek a legszigorúbb környezetvédelmi szabványoknak és ajánlásoknak is.

A HELIOS az egyik legsikeresebb márka az építészetben használt bevonatok területén, és az évek során teljes körben partnerré váltunk minden felület – falak, homlokzatok, beton, fém, műanyag, fa és parketta – festésében és díszítésében. A márka specifikus termékeket kínál a végfelhasználóknak, de a szakembereknek is. A márka négy alcsoportja (SPEKTRA, BORI, TESSAROL és IDEAL) kielégíti az ügyfelek igényeit otthonukban és azon kívül is.

Engedje szabadjára a fantáziáját: újítsa fel megunt fém- és fatárgyait életteli, trendi színekkel! Környezetünk és használati eszközeink megújult formában kelnek életre, új történeteket mesélnek a TESSAROL termékek használatával.

TESSAROL

AKRIL ZOMÁNCFESTÉK / AKRIL ZOMÁNCFESTÉK SZATÉN

Gyors száradás kellemetlen szagok nélkül



- Selyemfényű és fényes fedőréteg
- Környezetbarát
- Hígítás vízzel
- Stabil fény és színárnyalatok (a fehér és a világos színárnyalatok nem sárgulnak meg)
- Jó rugalmasság
- Ellenáll a háztartási tisztítószernek
- Gyerekjátékokhoz is alkalmas: megfelel a SIST EN 71–3 és SIST EN 71–9 szabványnak

Hol használható?

A TESSAROL akril zománcfesték egy környezetbarát, egészségre ártalmatlan festék, beltéri és kültéri fa- és fémfelületek díszítésére és védelmére. A termék jelentősen lerövidíti a felhordáshoz szükséges időt, mivel nagyon gyorsan szárad. Ablakok, ajtók, ácsolatok, faburkolatok, kerítések, állványok, egyszerű bútorok, stb. felületén használható.

Felhasználási utasítás

A TESSAROL akril zománcfesték előzetesen TESSAROL akril fa alapozófesték vagy TESSAROL akril alapozófesték UNI alapozóval kezelt fa- vagy fémfelületekre vihető fel.

Felhordás: ecsettel (műszálas), hengerrel (mikroszálas vagy filcrosztos), szórással

Száradási idő: 8–10 óra a következő bevonat felhordása előtt (normál körülmények között: 20 °C, relatív páratartalom: 65 %)

Rétegszám: 2

Hígítás: nem szükséges / szükség esetén vízzel

Kiadósság: 1 l egy rétegben 10–12 m² fedésére elegendő

Kiszerelés: normál színárnyalatok: 0,2 l / 0,65 l / 2,6 l
HGMIX: 0,65 l / 2,6 l

Színárnyalatok: fehér és 8 standard selyemfényű színárnyalat, fekete és fehér fényes, valamint matt kivitelben fehér, ezenkívül több ezer saját ízlésének megfelelően kiválasztható árnyalat a **HGMIX** rendszert használó boltokban. Az alapszíneket megfelelő arányban fehér színárnyalatot bekeverve világosíthatja.

- Ha vízőldékony színes adalékanyagokat tartalmazó faanyagot (tölgy, gesztenye, tűlevelű fajok csomói, stb.) von be, azt javasoljuk, hogy használjon **TESSAROL akril fa alapozó festék** alapozót; ez a termék vízőldékony anyagokat blokkoló különleges adalékanyagot tartalmaz.
- A hibák kevésbé láthatók selyemfényű bevonatokkal hiányos felhordása miatt.
- A légszárítás miatt a lehető legjobb időjárási viszonyok kívánatosak: 10–25 °C, relatív páratartalom 75 % alatt.

Okos ötletek



TESSAROL

AKRIL FA ALAPOZÓ FESTÉK

A vízoldékony anyagokat blokkoló adalékanyagot tartalmaz, mely megakadályozza, hogy tölgy és gesztenye bevonásakor sárga foltok alakuljanak ki, és lassítja a sárgulást tűlevelű fafajok csomóin



- Gyors száradás
- Hígítás vízzel
- Környezetbarát
- Nincs kellemetlen szaga
- Jó tapadás
- Gyerekjátékokhoz is alkalmas: megfelel a SIST EN 71 – 3 és SIST EN 71 – 9 szabványnak

Felhasználási utasítás

Használható: különböző fafelületek (ablakok, ajtók, kerítések, fából készült állványok), különböző burkolatok beltéren és kültéren

Felhordás: ecsettel (műszálas), hengerrel (mikroszálas vagy filcrostos), szórással

Száradási idő: 4–6 óra a következő bevonat felhordása előtt (normál körülmények között: 20 °C, relatív páratartalom: 65 %)

Rétegszám: 1–2

Hígítás: szükség esetén vízzel

Kiadósság: 1 l egy rétegben 8–10 m² fedésére elegendő

Kiszerezés: 0,75 l

Színárnyalatok: fehér

A faanyag repedéseit az alapozó felvitele előtt töltsd ki **TESSAROL akril fagittal**.

TESSAROL

AKRIL ALAPOZÓFESTÉK UNI

Kitűnő tapadás különböző felületekre – vas, acél, horganyzott fémlemez, vörösréz, alumínium, kemény PVC



- Fas és fémfelületek védelmére szolgál, korróziógátló pigmenteket tartalmaz
- Gyorsan szárad
- Hígítás vízzel
- Nincs kellemetlen szaga

Felhasználási utasítás

Használható: különböző fémfelületeken – vas- és acélfelületeken, horganyzott fémlemezek, alumíniumon és kemény PVC-n beltéren és kültéren

Felhordás: ecsettel (műszálas), hengerrel (mikroszálas vagy filcrosztos), szórással

Száradási idő: 6–8 óra a következő bevonat felhordása előtt (normál körülmények között: 20 °C, relatív páratartalom: 65 %)

Rétegszám: 1–2

Hígítás: nem szükséges / szükség esetén vízzel

Kiadósság: 1 l egy rétegben 8–10 m² fedésére elegendő

Kiszerezés: 0,65 l

Színárnyalatok: fehér

Használat előtt keverje fel. Vízalapú diszperziós bevonatoknál ügyeljen a munkakörülményekre – a levegő, festék és felület hőmérséklete legyen legalább 8 °C, a levegő páratartalma pedig 40 és 80 % között legyen, hogy a bevonat jól kikeményedjen. A munka befejeztével a szerszámokat vízzel tisztítsa meg. A festéket úgy tárolja, hogy ne fagyhasson meg.

Bevonatrendszer

Felület		A felület előkészítése	Impregnálás	Alapozó	Fedőréteg
Faanyag	beltéren	csiszolás, szennyeződések eltávolítása	/	1× TESSAROL akril fa alapozófesték	2× TESSAROL akril zománcfesték (selyemfényű / fényes)
	kültéren		1× BORI Aqua biocid impregnáló	2× TESSAROL akril fa alapozófesték	
Vas, acél	beltéren	rozsdás és szennyeződések eltávolítása	/	1× TESSAROL akril alapozófesték UNI	2× TESSAROL akril zománcfesték (selyemfényű / fényes)
	kültéren			2× TESSAROL akril alapozófesték UNI	
Régi bevonatok	beltéren, kültéren	tisztítás, csiszolás és a sérült bevonatok eltávolítása	1× impregnálás vagy 1 – 2-szer megfelelő alapozó		1 – 2× TESSAROL akril zománcfesték (selyemfényű / fényes)



TESSAROL

PRO PROTECT

Gyorsan száradó, nagy fedőképességű bevonat fém, faanyag és műanyagokból készült elemek védelmére



- Akár 10 évig tartó UV-védelem
- Stabil fény és árnyalat (szinte egyáltalán nem sárguló fehér és világos árnyalatok)
- Kiváló fedőképesség
- Gyors száradás – 6 óra
- Egyszerű felhordás, könnyű használat, kitűnő terület
- Jó rugalmasság és keménység
- Kitűnő időjárás-állóság
- Ellenáll a háztartási tisztítószernek

Hol használható?

A **TESSAROL PRO PROTECT** fémből, faanyagból és műanyagból készült tárgyak festésére használható fedőréteg beltérre és kültérre. Egyetlen rétegben is kiváló fedést biztosít. Az alapozóval együtt kitűnő korrózióvédelmet nyújt, és a legkedvezőtlenebb időjárási körülményeknek is ellenáll.

Felhasználási utasítás

Vigyen fel **TESSAROL PRO PROTECT** terméket az előzőleg **TESSAROL alapozófesték UNI** termékkel kezelt felületre. Azt javasoljuk, hogy egy réteg alapozót, majd 2 réteg fedőbevonatot használjon. A felületnek száraznak kell lennie, valamint meg kell csiszolni és meg kell tisztítani. A bevonatot felhasználás előtt jól keverje fel.



Felhordás: hengerrel, ecsettel, szórással

Száradási idő: Az egyes rétegek között 6 óra (normál körülmények között: +20 °C, 65 % rel. páratartalom)

Rétegszám: 2–3

Hígítás: szükség esetén **TESSAROL** hígítóval

Kiadósság: 1 liter 14–16 m² felületet fed 1 rétegben

Kiszerezés: normál árnyalatok: 0,75 l;
HGMIX: 0,75 l

Színárnyalatok: selyemfényű: fehér
fény: fehér

Bevonatrendszer

Felület		A felület előkészítése	Impregnálás	Alapozó	Fedőréteg
Faanyag	<i>beltéren</i>	csiszolás, a szennyeződések eltávolítása	/	1 × TESSAROL fa alapozó festéket	2 × TESSAROL Pro Protect
	<i>kültéren</i>		1 × BORI biocid impregnáló W	2 × TESSAROL fa alapozó festéket	
Vas, Acél	<i>beltéren</i>	rozsdás és szennyeződések eltávolítása	/	1 × TESSAROL univerzális alapozófesték UNI	
	<i>kültéren</i>			2 × TESSAROL univerzális alapozófesték UNI	
Horganyzott Fémlemez	<i>beltéren</i>	maró hatású termékek és szennyeződések eltávolítása	/	1 × TESSAROL univerzális alapozófesték UNI	
	<i>kültéren</i>			2 × TESSAROL univerzális alapozófesték UNI	
Vörösréz, Alumínium*	<i>beltéren</i>	szennyeződések eltávolítása	/	1 × TESSAROL univerzális alapozófesték UNI	
	<i>kültéren</i>			1 × TESSAROL univerzális alapozófesték UNI	
Kemény PVC	<i>beltéren</i>	szennyeződések eltávolítása	/	1 × TESSAROL univerzális alapozófesték UNI	
	<i>kültéren</i>			1 × TESSAROL univerzális alapozófesték UNI	
Régi Bevonatok	<i>beltéren/kültéren</i>	tisztítás, a sérült bevonatok csiszolása és eltávolítása	1 × impregnálás vagy 1–2 × megfelelő alapozó		1–2 × TESSAROL Pro Protect

TESSAROL

EGALIN GYORSAN SZÁRADÓ ZOMÁNC

Gyorsan száradó bevonat fa és fém védelmére



- Gyorsan szárad, így a felület egy nap alatt többször is bevonható
- Nem fehérednek a fehér és világos árnyalatok
- Könnyen használható
- Jó kiadósság

Hol használható?

A **TESSAROL EGALIN gyorsan száradó fedőréteget** fém- és fafelületek, például ablakok, ajtók, szerelvények, faburkolatok, kerítések, állványzatok, bútorok és más bel- és kültéri felületek védelmére és díszítésére használhatja.

Felhasználási utasítás

Szárítsa, csiszolja és tisztítsa meg a felületet, a festéket pedig felhasználás előtt jól keverje fel. Az első rétegben vigye fel **TESSAROL EGALIN gyorsan száradó alapozó fémhez** termékünket, majd a második és harmadik rétegben a **TESSAROL EGALIN gyorsan száradó zománcot**. Ha fát fest, 2 vagy 3 réteget vigyen fel **TESSAROL EGALIN gyorsan száradó fedőréteg** termékünkől.

A szerszámokat szükség szerint **TESSAROL NITRO hígító** tisztíthatja meg, illetve hígításra is ezt használhatja.



Felhordás: henger, ecset, szórással

Száradási idő: az egyes rétegek között 4 óra (normál körülmények között, azaz 20 °C, relatív páratartalom: 65 %)

Rétegszám: 2

Hígítás: TESSAROL NITRO hígító

Kiadósság: 1 l egy rétegben 8–10 m² felületre elegendő

Kiszerezés: 0,2 l / 0,75 l

Színárnyalatok: magassfényű: fehér és 11 normál színárnyalat
matt: fehér, fekete és sötétszürke

Bevonatrendszer

Felület		A felület előkészítése	Alapozó	Fedőréteg
Faanyag	<i>beltéren</i>	csiszolás, szennyeződések eltávolítása	/	2× TESSAROL EGALIN gyorsan száradó zománc (fényes/matt)
	<i>kültéren</i>		/	
Vas, acél	<i>beltéren</i>	rozsdá eltávolítása és szennyeződések	1× TESSAROL EGALIN gyorsan száradó alapozó fémre	2× TESSAROL EGALIN gyorsan száradó zománc (fényes/matt)
	<i>kültéren</i>		1–2× TESSAROL EGALIN gyorsan száradó alapozó fémre	
Régi bevonatok	<i>beltéren, kültéren</i>	tisztítás, a sérült bevonatok csiszolása és eltávolítása	1–2× szer megfelelő alapozó	1–2× TESSAROL EGALIN gyorsan száradó zománc (fényes/matt)

TESSAROL

EGALIN GYORSAN SZÁRADÓ ALAPOZÓ FÉMRE

Ez a bevonat minden környezetben minőségi védelmet biztosít a vas- és acélfelületeknek a rozsdásodás ellen



- Biztosítja a tapadást a felület és a fedőréteg között
- Korróziógátló adalékot tartalmaz, amely megvédi a fémet a rozsdásodástól
- Gyors száradás: 1–3 óra
- Jó kiadósság

Hol használható?

TESSAROL EGALIN gyorsan száradó alapozó fémre termékünk olyan korróziógátló festék, melyet alapozóként használhat vasból és acélból készült tárgyak festéséhez beltéren és kültéren.

Felhasználási utasítás

Tisztítsa meg a felületet, majd az első réteg felvitele előtt szükség szerint csiszolja és szárítsa meg. **TESSAROL EGALIN gyorsan száradó alapozó fémre** termékünket felhasználás előtt alaposan fel kell keverni. Az első rétegben vigye fel **TESSAROL EGALIN gyorsan száradó alapozó fémre** termékünket, majd a második és harmadik rétegben a **TESSAROL EGALIN gyorsan száradó zománcot**; ügyeljen, hogy az előző réteg száraz tapintású legyen, mielőtt a következő réteget felviszi. Ha elkészült, a szerszámokat szükség szerint **TESSAROL NITRO hígító** tisztíthatja meg.

Felhordás: henger, ecset, szórással

Száradási idő: Az egyes rétegek között 1–3 óra (normál körülmények között, azaz +20 °C, 50 % rel. páratartalom)

Rétegszám: 1–2

Hígítás: **TESSAROL NITRO hígító**, max. 10 %-ig

Kiadósság: 1 l egy rétegben 7–9 m² fedésére elegendő

Kiszerezés: 0,20 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Színárnyalatok: szürke, piros

TESSAROL

ALAPOZÓFESTÉK UNI

Kitűnő tapadás különböző felületekre – vas- és acélfelületek, horganyzott fémlemezek, vörösréz, alumínium, valamint kemény PVC és faanyag



- Vas- és acélfelületek védelme a rozsdásodás elleni korróziógátló adalékokkal
- Gyors száradás – a **TESSAROL zománcok** már 3 óra után felvihetők

Felhasználási utasítás

Használható: különböző fémfelületeken – vas- és acélfelületeken, horganyzott fémlemezek, vörösrézen, alumíniumon, kemény PVC-n és faanyagon beltéren és kültéren

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Száradási idő: 3–4 óra a következő bevonat felhordása előtt (normál körülmények között: 20 °C, relatív páratartalom: 65 %)

Rétegszám: 1–2

Hígítás: **TESSAROL hígító**, legfeljebb 15 %

Kiadósság: 1 l 1 rétegben 7–9 m² felületet takar

Kiszerezés: 0,75 l

Színárnyalatok: fehér



TESSAROL

ZOMÁNCFESTÉK / ZOMÁNCFESTÉK SZATÉN

Különböző felületek hosszan tartó színvédelme



- Kiváló fedőképesség és kiegyenlítés
- Jó rugalmasság és keménység
- Stabil fény és színárnyalatok
- Fényes vagy selyemfényű fedőréteg
- Jó időjárás- és fényállóság

Hol használható?

A **TESSAROL zománcfesték** fém- és fatárgyak bel- és kültéri díszítésére és védelmére használható fedőréteg. Ennek a terméknek régi hagyományai vannak, melyek mindig képesek voltak megújulni a zománcbevonatok korszerű fejlesztése és a környezettudatosság terén. Alapvető tulajdonságai mind a szakemberek, mind más felhasználók széles körének igényeit kielégítik. Ablakok, ajtók, ácsolatok, faburkolatok, kerítések, állványok, egyszerű bútorok, stb. felületén használható.



Felhasználási utasítás

TESSAROL zománcfesték termékünket használat előtt nem kell hígítani, mivel a termék azonnal használatra kész. Használat előtt keverje fel és az előzetesen **TESSAROL fém alapozófesték**, **TESSAROL fa alapozófesték** vagy **alapozófesték UNI** alapozóval védett fém- vagy fafelületre vigye fel. A munka végeztével a szerszámokat **TESSAROL hígítóval** tisztítsa meg.

- Felhordás:** ecsettel, hengerrel, szórással
- Száradási idő:** 16 óra a következő réteg felvitele előtt
(normál körülmények között: 20 °C, relatív páratartalom: 65 %)
- Rétegszám:** 2
- Hígítás:** szükség szerint **TESSAROL hígítóval**
- Kiadósság:** 1 l egy rétegben 14–16 m² fedésére elegendő
- Kiszerezés:** normál színárnyalatok: 0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l (ezüst); **HGMIX:** 0,75 l / 2,5 l
- Színárnyalatok:** fehér és 16 normál színárnyalat, valamint a selyemfényű változatokban fekete és fehér, ezenkívül több ezer saját ízlésének megfelelően kiválasztható árnyalat a **HGMIX** keverőrendszert használó boltokban

Védő- és díszítőrendszer TESSAROL zománccal

Felület		A felület előkészítése	Impregnálás	Alapozó	Fedőréteg
Faanyag	beltéren	csiszolás szennyező- dések eltávolítása	/ 1× BORI biocid impregnáló W	1× TESSAROL fa alapozófesték	2× TESSAROL zománcfesték (fényes / selyemfényű)
	kültéren			2× TESSAROL fa alapozófesték	
Vas, acél	beltéren	rozsdá eltávolítása és szennyeződések eltávolítása	/ 	1× TESSAROL fém alapozófesték	2× TESSAROL zománcfesték (fényes / selyemfényű)
	kültéren			2× TESSAROL fém alapozófesték	
Horganyzott fémlemez	beltéren	maró hatású termékek és szennyeződések eltávolítása	/ 	1× TESSAROL alapozófesték UNI	2× TESSAROL zománcfesték (fényes / selyemfényű)
	kültéren			2× TESSAROL alapozófesték UNI	
Vörösréz, alumínium	beltéren kültéren	maró hatású termékek és szennyeződések eltávolítása	/	1× TESSAROL alapozófesték UNI	2× TESSAROL zománcfesték (fényes / selyemfényű)
Kemény PVC	beltéren kültéren	szennyeződések eltávolítása	/	1× TESSAROL alapozófesték UNI	2× TESSAROL zománcfesték (fényes / selyemfényű)
Régi bevonatok	beltéren kültéren	tisztítás, csiszol- ás és a sérült bevonatok eltávolítása	1× impregnálás vagy 1–2-szer megfelelő alapozó	1–2× TESSAROL zománcfesték (fényes / selyemfényű)	

A faanyag repedéseit az alapozó felvitele előtt töltse ki **TESSAROL késtapasz** gittel.

TESSAROL

FA ALAPOZÓ FESTÉK

Kiegyenlíti a felület átjárhatóságát



FEHÉR

- Matt, a faanyagot lélegezni engedő alapozó bevonat
- Jó fedőképesség
- Jó kiegyenlítőképeség
- Könnyen lehet vele dolgozni
- Jó tapadás



Felhasználási utasítás

Használható: különböző fafelületekre (ablakok, ajtók, kerítések, fából készült állványok), kemény farostlemezekre, faforgácslapokra, valamint régi bútorok felújítására beltéren és kültéren

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Száradási idő: 24 óra a következő réteg felvitele előtt (normál körülmények között: 20 °C, relatív páratartalom: 65 %)

Rétegszám: 1–2

Hígítás: nem szükséges

Kiadósság: 1 l egy rétegben 10–12 m² fedésére elegendő

Kiszerezés: 0,75 l / 2,5 l

Színárnyalatok: fehér

TESSAROL

FÉM ALAPOZÓFESTÉK

Korróziógátló adalékanyagának köszönhetően véd a rozsdásodástól



FEHÉR OXIDVÖRÖS SZÜRKE

- Jó tapadás
- Jó fedőképesség
- Könnyen lehet vele dolgozni

Felhasználási utasítás

Használható: különböző vas- és acélfelületekre bel- és kültéren

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Száradási idő: 24 óra a következő réteg felvitele előtt
(normál körülmények között: 20 °C,
relatív páratartalom: 65 %)

Rétegszám: 1–2

Hígítás: TESSAROL hígító, legfeljebb 15 %

Kiadósság: 1 l 1 rétegben 7–9 m² felületet takar

Kiszerezés: oxidvörös: 0,2 l / 0,75 l
szürke: 0,2 l / 0,75 l / 2,5 l
fehér: 0,75 l

Színárnyalatok: fehér, oxidvörös, szürke



A fémfelületek rendkívül különbözők lehetnek. Típusuk, összetételük (vas, acél, alumínium, stb.) vagy felhasználási területük (kerítések, fűtéscsövek, az anyagon levő rések, stb.) meghatározzák, milyen festék és festőrendszer alkalmas hozzájuk. A különleges TESSAROL zománcok mindig a megfelelő terméket biztosítják egy adott felülethez.

TESSAROL METAL EXPRESS

Különleges, gyorsan száradó bevonat beltéri és kültéri fémfelületek védelmére



- Kitűnő ellenálló képesség bármely időjárási körülménnyel szemben
- Gyors száradás: 2 óra
- A bevonat magas, stabil fényű és keménységű
- Jó mechanikai ellenálló képesség

Hol használható?

A TESSAROL METAL EXPRESS beltéri és kültéri fémfelületek védelmére használható fedőréteg. A bevonat ideális arra, hogy teljesen megváltoztassa a fém megjelenését; használható fémkerítések, mezőgazdasági és építőipari gépeken, bejárati és garázsajtókon, valamint forró radiátorokon és fűtés csöveken.

Felhasználási utasítás

TESSAROL METAL EXPRESS termékünket felhasználás előtt jól fel kell keverni, és száraz, megcsiszolt, tiszta felületre kell felhordani. Fémfelületek festéséhez az első réteghez használja a TESSAROL primer UNI alapozót, majd a második és harmadik rétegben TESSAROL METAL EXPRESS termékünket. Ha elkészült, a szerszámokat szükség szerint TESSAROL NITRO hígító tisztíthatja meg.



Felhordás: henger, ecset, szórással

Száradási idő: Az egyes rétegek között 2 óra (normál körülmények között, azaz +20 °C, 50% rel. páratartalom)

Rétegszám: 2

Hígítás: **TESSAROL NITRO** hígító, max. 5 %

Kiadósság: 1 l egy rétegben 8–10 m² felületre elegendő

Kiszerezés: normál színárnyalatok: 0,75 l; **HGMIX:** 0,75 l

Színárnyalatok: magassfényű: fehér és 9 normál színárnyalat
matt: fekete és sötétszürke

Bevonatrendszer

Felület		A felület előkészítése	Alapozó	Fedőréteg
Vas, acél	<i>beltéren</i>	rozsdá eltávolítása és szennyeződések eltávolítása	1× TESSAROL UNI vagy TESSAROL Egalin alapozó	2× TESSAROL METAL EXPRESS
	<i>kültéren</i>	rozsdá eltávolítása és szennyeződések eltávolítása	2× TESSAROL UNI vagy TESSAROL Egalin alapozó	
Új horganyzott fémlemez	<i>beltéren</i>	maró hatású termékek és szennyeződések eltávolítása	1× TESSAROL UNI alapozó	2× TESSAROL METAL EXPRESS
	<i>kültéren</i>	maró hatású termékek és szennyeződések eltávolítása	2× TESSAROL UNI alapozó	
Vörösréz, alumínium	<i>beltéren, kültéren</i>	szennyeződések eltávolítása	1× TESSAROL UNI alapozó	2× TESSAROL METAL EXPRESS
Kemény PVC	<i>beltéren, kültéren</i>	szennyeződések eltávolítása	1× TESSAROL UNI alapozó	2× TESSAROL METAL EXPRESS
Régi bevonatok	<i>beltéren, kültéren</i>	tisztítás, a sérült bevonatok csiszolása és eltávolítása	1–2× szer megfelelő alapozó	1–2× TESSAROL METAL EXPRESS

TESSAROL

DIRECT 3 IN 1

Közvetlenül, alapozó nélkül felvihető vas- és acélfelületekre



WHITE



RAL 9005



RAL 8017



RAL 6005



RAL 3000



RAL 7046



RAL 1003



RAL 5017



RAL 7016



RAL 7016 M



RAL 8011



RAL 9006



HGMIX

- Kitűnő korróziógátló védelem
- Igen kemény réteg
- Könnyen lehet vele dolgozni, könnyen felvihető, jó kiegyenlítés
- Jó időjárás- és fényállóság
- Jó fedőképesség

Hol használható?

A **TESSAROL Direct 3 in 1** önálló bevonatként használható rozsdás vas és acélfelületek díszítésére és védelmére.

Közvetlenül felvihető vasból és acélból készült kerítésekre, állványokra, kerti bútorokra, díszítőelemekre, stb.

Felhasználási utasítás

TESSAROL Direct 3 in 1 termékünket felhasználás előtt alaposan keverje fel. A felület legyen száraz, a durva rozsdarészecskéket csiszolja és tisztítsa le róla. A zsírt és egyéb szennyeződések **TESSAROL hígítóval** tisztítsa le. Fémhez használatos alapozó nélkül felvihető a felszínre. A munka befejeztével a szerszámokat **TESSAROL hígítóval** tisztítsa meg.

Bevonatrendszer

Felület		A felület előkészítése	Alapozó	Fedőréteg
Vas, acél	<i>beltéren, kültéren</i>	durva rozsdá és szennyeződések eltávolítása	/	2–3× TESSAROL Direct 3 in 1
Régi bevonatok	<i>beltéren, kültéren</i>	tisztítás, csiszolás és a sérült bevonatok eltávolítása	/	2–3× TESSAROL Direct 3 in 1



Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Száradási idő: 6 óra a következő réteg felvitele előtt
(normál körülmények között: 20 °C,
relatív páratartalom: 65 %)

Rétegszám: 2–3

Hígítás: **TESSAROL** hígítóval,
legfeljebb 15 %

Kiadósság: 1 l egy rétegben 10–12 m² fedésére elegendő

Kiszerelés: 0,2 l / 0,75 l / 2,5 l / 10 l

HGMIX: 0,75 l / 2,5 l / 10 l

Színárnyalatok: fényes: fehér és 11 standard árnyalat
matt: sötétszürke + **HGMIX**.

A különböző színárnyalatok igény szerint
keverhetők.



TESSAROL ANTIK 3 IN 1

Fémes fényű, régi kovácsolt vas hatású zománc



ANTRACIT



EZÜST

- Jó rozsdásodás elleni védelem
- Könnyen lehet vele dolgozni
- Jó időjárás- és fényállóság

Hol használható?

A **TESSAROL Antik 3 in 1** kerti, erkély- és lépcsőkorlátok, kerti kapuk és bejárati ajtók, ablakrácsok és egyéb vasárak felületének díszítésére és védelmére használható bel- és kültéren.

Felhasználási utasítás

TESSAROL Antik 3 in 1 termékünket felhasználás előtt alaposan keverje fel. Előzetesen **TESSAROL fém alapozófesték** vagy **TESSAROL alapozófesték UNI** alapozóval védett vasfelületre vagy horganyzott fémlemezre vigye fel. A munka befejeztével a szerszámokat **TESSAROL hígítóval** tisztítsa meg.



Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Száradási idő: 24 óra a következő réteg felvitele előtt (normál körülmények között: 20 °C, relatív páratartalom: 65 %)

Rétegszám: 2–3

Hígítás: **TESSAROL hígító** (hengerezésnél legfeljebb 5 %, szórásnál legfeljebb 13 %)

Kiadósság: 1 l 1 rétegben 8–10 m² felületet takar

Kiszerezés: antracit: 0,75 l / 2,5 l
HGMIX (ezüst): 0,7 l

Színárnyalatok: 2 standard színárnyalat - antracit, ezüst, 18 színárnyalat, melyet a boltokban kihelyezett **HGMIX** rendszer színeiből választhat ki

Bevonatrendszer

Felület		A felület előkészítése	Alapozó	Fedőréteg
Vas, acél	<i>beltéren, kültéren</i>	rozsdás és szennyeződések eltávolítása	/	2–3× TESSAROL Antik 3 in 1
			/	2–3× TESSAROL Antik 3 in 1
Új horganyzott fémlemez	<i>beltéren, kültéren</i>	rozsdás és szennyeződések eltávolítása	/	2–3× TESSAROL Antik 3 in 1
Új tűzi Horganyzott fémlemez	<i>beltéren, kültéren</i>	maró hatású termékek és szennyeződések eltávolítása	/	2–3× TESSAROL Antik 3 in 1
Régi bevonatok	<i>beltéren, kültéren</i>	maró hatású termékek és szennyeződések eltávolítása; a felszín finom homokszórása tisztítás, csiszolás és a sérült bevonatok eltávolítása	/	2–3× TESSAROL Antik 3 in 1

TESSAROL

AKRIL RADIÁTOR ZOMÁNCFESTÉK

Nem sárgul, gyorsan szárad és nincs kellemetlen szaga



- Kiváló fedőképesség
- 120 °C-ig ellenálló
- Fényes fedőréteg
- Környezetbarát
- Hígítás vízzel
- Ellenáll a háztartási tisztítószernek

Hol használható?

A **TESSAROL akril radiátor zománcfesték** fehér fedőfesték radiátorok festésére, mivel magas hőmérsékleteknek is ellenáll. Vastradiátorok és forróvízes fűtőcsövek díszítésére és védelmére használható beltéren.

Felhasználási utasítás

TESSAROL akril radiátor zománcfesték termékünket felhasználás előtt alaposan keverje fel. Tiszta, előzetesen **TESSAROL akril alapozófesték UNI** alapozóval kezelt felszínre vigye fel. A munka végeztével a szerszámokat vízzel tisztítsa meg.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Száradási idő: 8–10 óra a következő bevonat felhordása előtt (normál körülmények között: 20 °C, relatív páratartalom: 65 %)

Rétegszám: 2

Hígítás: szükség esetén vízzel

Kiadósság: 1 l 1 rétegben 10–12 m² felületet takar

Kiszerezés: 0,75 l

Színárnyalatok: fehér

Bevonattrendszer

Felület	A felület előkészítése	Alapozó	Fedőréteg
Nem védett radiátorok	rozsdás és szennyeződések eltávolítása	1× TESSAROL akril alapozófesték UNI	2× TESSAROL akril radiátor zománcfesték
Régi bevonatok	tisztítás, csiszolás és a rozsdás eltávolítása	1× TESSAROL akril alapozófesték UNI	1–2× TESSAROL akril radiátor zománcfesték

TESSAROL

RADIÁTOR ZOMÁNCFESTÉK

Fényes fedőbevonat, 60–80 °C-os hőmérsékletnek ellenáll



- Jó kiegyenlítőképeség
- Tartós fény
- Könnyen lehet vele dolgozni
- Ellenáll a háztartási tisztítószernek

Hol használható?

A **TESSAROL radiátor zománcfesték** fehér fedőfesték radiátorok festésére, mivel magas hőmérsékletnek is ellenáll. Vasradiátorok és forróvizű fűtőcsövek díszítésére és védelmére használható beltéren.

Felhasználási utasítás

TESSAROL radiátor zománcfesték termékünket felhasználás előtt alaposan keverje fel és szükség esetén hígítsa. Tiszta, előzetesen **TESSAROL fém alapozófesték** alapozóval kezelt felszínre vigye fel. A munka befejeztével a szerszámokat **TESSAROL hígítóval** tisztítsa meg.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Száradási idő: 24 óra a következő réteg felvitele előtt (normál körülmények között: 20 °C, relatív páratartalom: 65 %)

Rétegszám: 2

Hígítás: **TESSAROL hígító** (hengerezésnél legfeljebb 5 %, szórásnál legfeljebb 15 %)

Kiadósság: 1 l 1 rétegben 8–10 m² felületet takar

Kiszerezés: 0,75 l / 2,5 l

Színárnyalatok: fehér

Bevonatrendszer

Felület	A felület előkészítése	Alapozó	Fedőréteg
Nem védett radiátorok	rozsdás és szennyeződések eltávolítása	1× TESSAROL fém alapozófesték	2× TESSAROL radiátor zománcfesték
Régi bevonatok	tisztítás, csiszolás és a rozsdás eltávolítása	1× TESSAROL fém alapozófesték	1–2× TESSAROL radiátor zománcfesték

TESSAROL

PRO HEAT PROTECT

A magas hőmérsékletnek kitett fémtárgyak védelmére



EZÜST
400 °C



FEKETE
350 °C

- Különleges, ezüst vagy fekete megjelenésű bevonat
- Hőállóság akár 400 °C-ig az ezüst árnyalat és akár 350 °C-ig a fekete árnyalat esetében

Hol használható?

A **PRO HEAT PROTECT** emagas hőmérsékletnek kitett kipufogócsövek, kályhacsövek, kandallók fémrészeinek, olajkályhák és hasonló fémfelületek védelmére szolgáló hőálló bevonat.

Felhasználási utasítás

PRO HEAT PROTECT termékünket felhasználás előtt alaposan keverje fel. A felület legyen száraz, csiszolja le és tisztítsa le. A zsírt és egyéb szennyeződések **TESSAROL NITRO hígítóval** tisztítsa le. A munka végeztével a szerszámokat **TESSAROL NITRO hígítóval** tisztítsa meg.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Száradási idő: 24 óra a következő réteg felvitele előtt
(normál körülmények között: 20 °C, relatív páratartalom: 65 %)

Rétegszám: 2–3

Hígítás: azonnal használható

Kiadósság: 1 l egy rétegben 10–12 m² fedésére elegendő

Kiszerelés: 0,2 l / 0,75 l / 10 l

Színárnyalatok: ezüst, fekete

Bevonatrendszer

Felület	A felület előkészítése	Alapozó	Fedőréteg
Vas, acél	rozsdá és szennyeződések eltávolítása	/	3× TESSAROL PRO HEAT PROTECT
Régi bevonatok	tisztítás, csiszolás és a sérült bevonatok eltávolítása	/	1–2× TESSAROL PRO HEAT PROTECT



- Ha a rozsdát savas alapú vegyszerekkel távolítja el, a felületet vízzel alaposan öblítse le és szárítsa meg. A javasolt rendszernek megfelelő díszítés és védelem csak ezután alkalmazható, mivel a felület tisztítására használt anyagok maradványai meggátolják a bevonat megszáradását.
- A horganyzott fémlemezről tisztítsa le a maró hatású terméket víz (10 l), szalmiáksó (ammóniaoldat 0,5 l) és tisztítószer (egy kupak) keverékével, majd műszálas csiszolóvászonnal csiszolja meg; a csiszolás után visszamaradt részecskéket alaposan öblítse le vízzel, a felületet szárítsa meg, majd vigye fel a megfelelő bevonatot, pl. bevonatrendszer.
- A bevonat felhordásakor ajánlatos az egyes rétegek között a felületet dörzsszivaccsal megcsiszolni, így a rétegek között jobb lesz a tapadás és szebb lesz a bevonat végső megjelenése.

Okos ötletek

TESSAROL

ZOMÁNCFESTÉK HORGANYZOTT LEMEZRE

Jó tapadás horganyzott fémlemezre és más színesfémre



- Kiváló fedőképesség
- Gyors száradás
- Selyemfényű
- Jó időjárás- és fényállóság

Hol használható?

A **TESSAROL zománcfesték horganyzott lemezre** horganyzott fémlemez és más színezett fém díszítésére és védelmére használható önálló fedőbevonat. Horganyzott fémlemez, például tetőfedő lemez, anyagon levő rések, kerítések, konténerek, ajtókeretek és központi fűtés rézcsöveinek kezelésére használható bel- és kültéren.

Felhasználási utasítás

TESSAROL zománcfesték horganyzott lemezre termékünket felhasználás előtt alaposan keverje fel. Tartós bevonat biztosításához a felületet megfelelően elő kell készíteni.

Horganyzott fémlemez: A felszínről 5 %-os szalmiákszesszel (10 l víz, 0,5 l ammóniaoldat és egy kupak tisztítószer) tisztítsa le a maró hatású termékeket, majd műszálas csiszolóvászonnal csiszolja meg. A csiszolás után visszamaradt részecskéket alaposan tisztítsa le vízzel.

Tűzi horganyzott fémlemez: A felületet finom homokfúvása kötelező.

Vörösréz-, sárgaréz- és alumíniumfelületek: A felületet tisztítsa meg **TESSAROL NITRO hígítóval** és csiszolja meg műszálas csiszolóvászonnal.

A munka befejeztével a szerszámokat **TESSAROL NITRO hígítóval** tisztítsa meg.



Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Száradási idő: A következő bevonat felhordása előtt (normál körülmények között: 20 °C, relatív páratartalom: 65 %): Ecset: 0,5–3 óra
Henger vagy szórás: nincs korlátozás a következő réteg felvitelére. Jó fedőképessége miatt általában 1 réteg elegendő.

Rétegszám: 1–2

Hígítás: TESSAROL NITRO hígító (legfeljebb 1 %)

Kiadósság: 1 l 1 rétegben 7–9 m² felületet takar

Kiszerezés: 0,75 l / 2,5 l

Színárnyalatok: magassfényű: fehér és 7 normál színárnyalat. A különböző színárnyalatok igény szerint keverhetők.

Bevonatrendszer

Felület		A felület előkészítése	Alapozó	Fedőréteg
Új horganyzott fémlemez, vörösréz, sárgaréz, alumínium	<i>beltéren</i>	maró hatású termékek és szennyeződések eltávolítása	/	1–2× TESSAROL zománcfesték horganyzott lemezre
	<i>kültéren</i>	maró hatású termékek és szennyeződések eltávolítása	/	
Új tűzi horganyzott fémlemez	<i>beltéren, kültéren</i>	maró hatású termékek és szennyeződések eltávolítása; a felszín finom homokszórása	/	1–2× TESSAROL zománcfesték horganyzott lemezre
Régi bevonatok – Horganyzott fémlemez	<i>beltéren, kültéren</i>	tisztítás, csiszolás és a sérült bevonatok eltávolítása	1× MOBIHEL primer	1–2× TESSAROL zománcfesték horganyzott lemezre
Régi bevonatok – vörösréz, sárgaréz, alumínium	<i>beltéren, kültéren</i>	tisztítás, csiszolás és a sérült bevonatok eltávolítása	/	1–2× TESSAROL zománcfesték horganyzott lemezre

Az agyagból készült kerámia csempéket különböző formákba öntik, és magas hőmérsékleten hevítik, hogy erős és tartós felületet hozzanak létre. Tartósságuk, esztétikumuk illetve sokoldalúságuk miatt népszerű választás különböző terekhez. Mivel a kerámia burkolólapok élettartama hosszú, így sokan megújítják megjelenésüket, elavult színekombinációjukat vagy mintáikat. Az ideális megoldás, amely teljesen új megjelenést ad a szobáknak a TESSAROL CERAMIX - egy speciális bevonat, amely számos nehéz felület díszítésére és védelmére szolgál beltéren.

TESSAROL CERAMIX

Zománc kerámia csempe,
üveg és egyéb felületekhez



FEHÉR

- Kitűnően tapad kerámiára, üvegre és sok problémás beltéri felületre (kemény PVC, horganyzott acél, alumínium stb.)
- Ellenáll a háztartási tisztítószernek
- Jó mechanikai tulajdonságok
- Bársonyos fedőréteg
- Környezetbarát
- Gyorsan, kellemetlen szagok nélkül szárad

Hol használjuk?

TESSAROL CERAMIX, kerámia csempék és üvegek díszítésére szolgál konyhákban, fürdőszobákban, WC-kben és egyéb belső felületeken (kemény PVC, horganyzott acél, alumínium). Alkalmas rövid távú vízzel való érintkezésre függőleges felületeken (vízelvezetés), de nem érintkezhet folyamatosan vízzel. A termék nem alkalmas vízszintes és padlófelületek festésére, öntisztuló kerámia burkolólapokra, szaunák csempéjére stb.



Felhasználási utasítás

A kerámia, különösen a mázas burkolólapok a rossz tapadás miatt rendkívül igényes festési anyagok közé tartoznak. Ezért még fontosabb, hogy a felületüket a bevonás előtt a műszaki tájékoztatóban leírtak szerint előkészítsék.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Száradási idő: 6–8 óra a következő bevonat felhordása előtt (normál körülmények között: 20 °C, relatív páratartalom: 65 %)

Rétegszám: 1–2

Hígítás: nem szükséges

Kiadósság: 1 l egy rétegben 10–12 m² fedésére elegendő

Kiszerezés: 0,75 l

Színárnyalatok: fehér, **HGMIX**

Premazni sistem

Felület		A felület előkészítése	Fedőréteg
Kerámia	beltéren	a vízkő és szennyeződések eltávolítása	2 × TESSAROL CERAMIX
Üveg		szennyeződések eltávolítása	
Horganyzott acél		korrodálódott részek és szennyeződések eltávolítása	
Alumínium*		korrodálódott részek és szennyeződések eltávolítása	
Kemény PVC		szennyeződések eltávolítása	
Régi bevonatok		tisztítás, csiszolás és a sérült bevonatok eltávolítása	1–2 × TESSAROL CERAMIX

*Alumíniumaljat festése előtt ki kell próbálni a bevonat tapadását a megtisztított felületen.

Milyen lépéseket kell elvégezni a kerámiaacsempék lefestése előtt?

A kerámiaacsempé kihívást jelentő aljzat, ezért festés előtt pontosan követni kell a felület előkészítésére vonatkozó utasításokat. A megfelelő előkészítés nagyon fontos a bevonat jó tapadásához és hosszan tartó ellenálló képességéhez. Festés előtt a kerámiaacsempéket tisztítsa meg vízkő-eltávolító szerrel, majd csiszolja meg P400-as csiszolópapírral. A zsír, olaj és más szennyeződések eltávolításához használjon **TESSAROL NITRO** hígítót vagy alkoholt. A régi szilikont éles késsel kaparja le, majd a rákeményedett maradékot szilikoneltávolító szerrel tudja letörölni a felületről.



Ezután a tisztítószer megmaradt nyomait bő vízzel öblítse le, és hagyja megszáradni a felületet. A kisebb repedéseket és hibákat normál fugával lehet kitölteni – a szilikonos tömítőanyag nem megfelelő, mert a festék nem tapad rá. Bevonás előtt a felületnek teljesen száraznak, sérülésmentesnek és tisztának kell lennie, nem lehet rajta olaj, zsíradék, por vagy egyéb szennyeződések. A csempék közötti fugának is száraznak kell lennie.



Hogyan kezdje a festést?

Mielőtt nekilátna a munkának, alaposan keverje fel a festéket, hogy megakadályozza a pigmentek és egyéb anyagok leülepedését. A következő lépés általában a hígítás, de mivel a **TESSAROL CERAMIX** azonnal felhasználható, nincs szükség hígításra, hanem rögtön felhordható a felületre. Hasonlóképpen alapozóra sincs szükség. A festéket fel lehet vinni hengerrel, ecsettel vagy szórással is. A legjobban használható eszközként rövid szűrő filchenger vagy 4–7 mm hosszú rostokból készült műszálas henger használatát javasoljuk. Habhenger használata nem ajánlott, mert habosítja a festéket, és a felülete nem lesz megfelelő.

Akkor érhet el jó eredményt, ha a zománcfesték, a levegő és a felület hőmérséklete legalább 8 °C, és nem haladja meg a 25 °C-ot, mert akkor a festék túl gyorsan szárad. A páratartalomnak 80 % alatt kell lennie. 1 liter festék egy rétegben általában 10–12 m² felületre elegendő. Két réteg felhordását javasoljuk.

A festés során használjon jó minőségű maszkolószalagot, melyet a munka befejezése után – vagyis amikor a festék még nem száradt meg teljesen – azonnal óvatosan le kell szedni. Ha ezt nem tartja be, a festékréteg a széleken megrepedezhet. A munka befejezése után a szerszámokat azonnal öblítse ki vízzel, és a festékfoltokat is rögtön tisztítsa le, mert később az erős tapadás miatt nagyon nehéz lesz eltávolítani őket. A megszáradt festéket **TESSAROL NITRO hígítóval** lehet eltávolítani.

A zománcfesték két óra elteltével érintésre száraz, és hat óra száradás után felhordható a második réteg. Azt javasoljuk, hogy a második réteg felhordása előtt az első réteget kíméletesen csiszolja meg egy finom csiszolópárnával. Ez javítja a rétegek közötti tapadást és a végső megjelenést. A zománcfesték körülbelül egy hónap alatt keményedik meg teljesen, addig kíméletesen kezelje. Ha a felületet a festés után nem sokkal meg kell tisztítani, óvatosan törölje le egy puha, nedves ruhával. Később a felületet puha szivaccsal vagy ruhával és semleges (6 és 8 pH-érték közötti) tisztítószerrel tisztíthatja meg. Nagyon szennyezett felület esetében használhat gyengén lúgos tisztítószer (8 és 10 közötti pH). Súroló hatású tisztítószerek és durva szivacsok használatát nem javasoljuk, mivel megsérthetik a zománcfestéket.

A TESSAROL lakkok önálló réteggént vagy a fafelületeket díszítő és védő rendszer felületkezelő lépéseként használhatók. Fedőréteggént a faanyagnak fényes ragyogást adnak és vízállóvá teszik. Különösen alkalmasak beltéri használatra.

TESSAROL

AKRIL LAKK / AKRIL LAKK SZATÉN

Környezetbarát, gyorsan száradó,
nem sárguló bevonat



- Kellemetlen szagokat nem kibocsátó
- Fényes vagy selyemfényű szintelen bevonat
- Hígítás vízzel
- Könnyen lehet vele dolgozni
- Ellenáll a háztartási tisztítószernek
- Gyerekjátékokhoz is alkalmas: megfelel a SIST EN 71 – 3 és SIST EN 71 – 9 szabványnak

Hol használható?

A TESSAROL akril lakk a leginkább környezet- és felhasználóbarát szintelen lakk a beltéri fafelületek díszítésére és védelmére. A termék jelentősen lerövidíti a felhordáshoz szükséges időt, mivel nagyon gyorsan szárad, valamint a bevonat megőrzi a faanyag természetes megjelenését, mivel nem sárgul. A következő felületekhez használható: puha fából készült termékek, mennyezet- és falburkolatok, tömör faanyag, egyszerű bútorok és egyéb fából készült tárgyak.



Felhasználási utasítás

TESSAROL akril lakk termékünket használat előtt keverje fel, majd tiszta, száraz felületre vigye fel. Ha még szebb megjelenést szeretne elérni, a következő réteg felhordása előtt a felületet finoman csiszolja meg. Vízalapú diszperziós bevonatoknál ügyeljen a munkakörülményekre – a levegő, festék és felület hőmérséklete legyen legalább 8 °C, a levegő páratartalma pedig 40 és 80 % között legyen, hogy a bevonat jól kikeményedjen. A munka befejeztével a szerszámokat vízzel tisztítsa meg. A festéket úgy tárolja, hogy ne fagyhasson meg.

Felhordás: ecsettel (műszálas), hengerrel (mikroszálas vagy filces), szórással

Száradási idő: 6–8 óra a következő bevonat felhordása előtt (normál körülmények között: 20 °C, relatív páratartalom: 65 %)

Rétegszám: 2

Hígítás: szükség esetén vízzel

Kiadósság: 1 l 1 rétegben 8–10 m² felületet takar

Kiszerelés: 0,75 l

Színárnyalatok: színtelen

Bevonatrendszer

Felület		A felület előkészítése	Alapozó	Fedőréteg
Új faanyag	<i>beltéren</i>	csiszolás szennyeződések eltávolítása	1× TESSAROL akril lakk (fényes/ selyemfényű)	1–2× TESSAROL akril lakk (fényes/ selyemfényű)
Régi bevonatok	<i>beltéren</i>	tisztítás, csiszolás és a sérült bevonatok eltávolítása	/	2× TESSAROL akril lakk (fényes/ selyemfényű)

TESSAROL

LAKK / LAKK SZATÉN

Jó kiegyenlítés és hosszan tartó fény



- Színtelen fényes vagy selyemfényű fedőréteg
- Ellenáll a háztartási tisztítószernek

Hol használható?

A **TESSAROL lakk** színtelen lakk beltéri fafelületek díszítésére és védelmére. Ennek a terméknek régi hagyományai vannak, melyek mindig képesek voltak megújulni a színtelen bevonatok korszerű fejlesztése és a környezettudatosság terén. A következő felületekhez használható: mennyezet- és falburkolatok, tömör faanyag, egyszerű bútorok és egyéb fából készült tárgyak.

Felhasználási utasítás

TESSAROL lakk termékünket használat előtt nem kell hígítani, mivel a termék azonnal használatra kész. Használat előtt keverje fel, majd tiszta, száraz felületre vigye fel. Ha még szebb megjelenést szeretne elérni, a következő réteg felhordása előtt a felületet finoman csiszolja meg. A munka végeztével a szerszámokat **TESSAROL hígító** termékünkkel tisztítsa meg.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Száradási idő: 24 óra a következő réteg felvitele előtt
(normál körülmények között: 20 °C, relatív páratartalom: 65 %)

Rétegszám: 2

Hígítás: nem szükséges

Kiadósság: 1 l egy rétegben 10–12 m² fedésére elegendő

Kiszerelés: 0,75 l; selyemfényű: 0,75 l

Színárnyalatok: színtelen

Bevonatrendszer

Felület		A felület előkészítése	Alapozó	Fedőréteg
Új faanyag	<i>beltéren</i>	csiszolás szennyeződések eltávolítása	/	2× TESSAROL lakk (fényes/ selyemfényű)
Régi bevonatok	<i>beltéren</i>	tisztítás, csiszolás és a sérült bevonatok eltávolítása	/	1–2× TESSAROL lakk (fényes/ selyemfényű)

TESSAROL CSÓNAKLAKK

Mechanikailag ellenálló bevonat



- Színtelen, fényes felületkezelő bevonat
- Jó kiegyenlítés
- Tartós fény
- Könnyen lehet vele dolgozni



Hol használható?

A **TESSAROL csónaklakk** színtelen lakk bel- és kültéri fafelületek díszítésére és védelmére. Ennek a terméknek régi hagyományai vannak, melyek mindig képesek voltak megújulni a színtelen bevonatok korszerű fejlesztése és a környezettudatosság terén. Ajtók, faburkolatok, parafa, kerti bútorok, hajók, stb. felületén használható.

Felhasználási utasítás

TESSAROL csónaklakk termékünket használat előtt keverje fel, majd tiszta és száraz felületre vigye fel. Ha még szebb megjelenést szeretne elérni, a következő réteg felhordása előtt a felületet finoman csiszolja meg. A munka végeztével a szerszámokat **TESSAROL hígító** termékünkkel tisztítsa meg.

- Felhordás:** ecsettel, hengerrel, szórással
- Száradási idő:** 24 óra a következő réteg felvitele előtt (normál körülmények között: 20 °C, relatív páratartalom: 65 %)
- Rétegszám:** 2–3
- Hígítás:** **TESSAROL hígító**, legfeljebb 5 %
- Kiadósság:** 1 l 1 rétegben 8–10 m² felületet takar
- Kiszerelés:** 0,2 l / 0,75 l / 2,5 l
- Színárnyalatok:** színtelen

Bevonatrendszer

Felület		A felület előkészítése	Alapozó	Fedőréteg
Új faanyag	beltéren	csiszolás szennyeződések eltávolítása	/	2× TESSAROL csónaklakk
	kültéren		BORI vékonyrétegű lazúr - a kiválasztott színárnyalatban	2–3× TESSAROL csónaklakk
Új faanyag	beltéren	tisztítás, csiszolás és a sérült bevonatok eltávolítása bevonat	/	1–2× TESSAROL csónaklakk
	kültéren		rendkívül nagymértékben károsodott bevonatok esetén BORI vékonyrétegű lazúr - a kiválasztott színárnyalatban	2× TESSAROL csónaklakk

A kiadványon látható színárnyalatok különbözhetnek a bevonat tényleges színárnyalatától.

- Mennyezetek vagy falburkolatok bevonásánál azt javasoljuk, hogy a **TESSAROL akril lakk** használata esetén **BORI lazúr**, **BORI Aqua biocid impregnáló** (nedves helyeken) termékünkkel, **TESSAROL lakk** használata előtt pedig **BORI vékonyrétegű lazúr** vagy **BORI biocid impregnáló W** (nedves helyeken) termékünkkel impregnálja a faanyag mindkét oldalát, mivel így nagyobb méretstabilitása lesz.
- A színtelen bevonatok nem biztosítanak elegendő védelmet az UV-sugarak ellen; ezért nem javasoljuk, hogy kültéri lakkozásnál ez legyen az egyetlen bevonat.

Okos ötletek





HELIOS

Helios TBLUS d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia

T +386 1 722 40 00

E deco.coatings@helios.si

www.helios-deco.com

Member of  **KANSAI
HELIOS**

Part of  **KANSAI
PAINT**

