

TESSAROL CERAMIX

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Покрытие предназначено для декорирования керамической плитки и стекла на кухнях, в ванных комнатах, туалетах и других поверхностях внутри помещений. Покрытие подходит для непродолжительного контакта с водой на вертикальных поверхностях (дренаж), и не подходит для постоянного контакта с водой. Продукт не предназначен для покрытия горизонтальных и напольных поверхностей, самоочищающейся керамической плитки, плитки в саунах и т.п. Помещение пригодно к эксплуатации после двух суток высыхания краски.

СВОЙСТВА

- Превосходная адгезия к керамике, стеклу и многим проблемным поверхностям, применяющимся в интерьере (жесткий ПВХ, оцинкованная сталь, алюминий...)
- Устойчивость к распространенным бытовым чистящим средствам
- Хорошие механические свойства
- Матовый (сатин) вид готового покрытия
- Экологичность
- Не имеет запаха
- Быстрое высыхание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОСТАВ	Специальная смола, вода, добавки, краситель
ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ	Белый и множество цветовых оттенков согласно цветовой палитре HGMIX .
БЛЕСК	Сатин
ПЛОТНОСТЬ	1,22 g/ml
РАЗБАВЛЕНИЕ	Готова к применению.
Категория и предельные значения EU VOC (ЕС ЛОВ)	IIA (i), 140 г / л (2010 г.); продукт содержит: макс. 70 г / л
ФАСОВКА	0,75 Л
СРОК ГОДНОСТИ	Срок хранения продукта в закрытой упаковке при надлежащих условиях (в сухом месте при температуре от +5 °C до +35 °C) указан на упаковке. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	насадка	давление
кисть (синтетическая)	Готова к применению.		
валик (микрофибра или войлок)	Готова к применению.		
распыление			
воздушное распыление	До 5 %	1,2 – 1,5 мм	2 – 3 бар
УСЛОВИЯ РАБОТЫ	Температура краски, воздуха и поверхности должна быть не менее +8 °C. при влажности воздуха до 80 %		
ВЫСЫХАНИЕ (Т = +20 °C, относительная влажность – 65 %)	Полное высыхание в течение 2 часов, следующий слой наносить через 6 – 8 часов. При более низких температурах и более высокой относительной влажности воздуха время высыхания увеличивается.		
РАСХОД	Теоретически: прибл. 10 – 12 м ² / л на однослойное покрытие Практический расход зависит от обработки, типа поверхности, а также от способа нанесения.		
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	Водой сразу после окончания работ. Засохшую краску можно удалить с помощью TESSAROL NITRO РАЗБАВИТЕЛЬ		

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Керамика

Перед нанесением очистить поверхность средством для удаления известкового налета и отшлифовать. Для удаления жира, масла и грязи использовать растворитель TESSAROL NITRO. Старый силикон удалить с помощью острого ножа. Остатки высохшего силикона удалить с помощью средства для удаления силикона, поскольку краска не прилипает к силикону. Промыть поверхность большим количеством воды, чтобы удалить остатки чистящего средства. Подождать пока поверхность высохнет. Перед нанесением покрытия поверхность должна быть полностью сухой, неповрежденной и чистой (без масла, жира, пыли и других загрязнений). Швы между плиткой перед покраской также должны быть сухими и

затвердевшими. В противном случае краска может вытягивать частицы пыли из швов, а если их не удалить с поверхности, они могут повлиять на окончательный внешний вид.

Подготовленная поверхность — ключевой фактор хорошей адгезии и долговечности покрытия!

Стекло

Очистить поверхность обычными средствами для мытья стекла, затем тщательно ополоснуть водой и дождаться, пока поверхность полностью высохнет.

Оцинкованный листовый металл, жесткий ПВХ

Очистить поверхность смесью из воды (10 л), раствора аммиака (0,5 л) и моющего средства (один колпачок) и отшлифовать ее шлифовальной тканью из синтетических волокон. Остатки шлифовки тщательно очистить водой и просушить. Использование металлической щетки и металловолокна не допускается!

Стальная горячеоцинкованная поверхность

ОБЯЗАТЕЛЬНА дополнительная легкая очистка.

Алюминиевая поверхность

Очистить поверхность растворителем **TESSAROL NITRO** и обработать наждачной шкуркой на основе синтетического волокна.

Использование металлической щетки и металловолокна не допускается!

Восстановление старого покрытия

Покрытия без повреждений должны быть отшлифованы и очищены; при наличии повреждений — полностью удалены.

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

ТИП ПОДЛОЖКИ	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КЕРАМИКА	Удаление известкового налета и загрязнения	2x TESSAROL CERAMIX
СТЕКЛО	Удаление загрязнения	
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	Удаление едких продуктов и примесей	
АЛЮМИНИЙ *	Удаление едких продуктов и примесей	
Жесткий ПВХ	Удаление загрязнения	1 – 2x TESSAROL CERAMIX
СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ	Очистка, зашкуривание и удаление поврежденных покрытий	

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- После нанесения покрытия немедленно удалить защитные полосы, пока краска еще влажная. Из-за высокого содержания связующего и механической стойкости краски, сухая пленка покрытия может случайно оторваться от подложки при снятии ленты.
- Краска устойчива к непродолжительному контакту с водой на вертикальных поверхностях, контакту с шампунями, обычными бытовыми чистящими средствами и различными продуктами, оставляющими пятна (масло, кетчуп, сок и т. д.). Кофе или чай необходимо удалить с покрытия немедленно.
- Продукт не подходит для пола. Покрытие не должно находиться в постоянном контакте с водой.
- Продукт не обеспечивает антикоррозионную защиту металлических поверхностей из сплавов железа без грунтовки. Подходит для нанесения на поверхности из других цветных металлов.
- Для протирания и очистки использовать мягкую губку. **Не использовать абразивные чистящие средства и жесткие губки, так как они повреждают покрытие!**
- Следует учитывать, что покрытие окончательно затвердевает и становится пригодным к использованию через месяц, поэтому в течение этого периода избегать механического повреждения поверхности.
- При рабочей температуре ниже 8 °C пленка покрытия не образуется.
- * Перед нанесением на алюминиевые поверхности обязательна предварительная проверка адгезии покрытия к очищенной поверхности.
- Во время нанесения рекомендуется легкое межслойное шлифование мелкой губкой для улучшения межслойной адгезии и лучшего окончательного вида.

ПРИМЕЧАНИЕ! После контакта с водой поверхность покрытия может стать мягче, однако после высыхания твердость восстанавливается.