

TESSAROL грунтовка UNI

НАЗНАЧЕНИЕ

Для качественной защиты подложек любого типа: железо, сталь, оцинкованная жечь, медь, алюминий, твердый ПВХ и древесина. Для внутренних и наружных работ.

СВОЙСТВА

- Отличная адгезия к любой подложке
- Защита железной и стальной подложки от ржавчины с помощью антикоррозионных пигментов
- быстрая сушка – нанесение эмалей TESSAROL через 3 ч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
СОСТАВ	Специальное алкидное связующее, растворитель, пигмент, антикоррозионный пигмент
ЦВЕТ	белый
КОЛЕРОВАНИЕ	/
БЛЕСК	матовый
ПЛОТНОСТЬ	1,4 г/мл
РАЗБАВЛЕНИЕ	TESSAROL разбавитель до 15 %
EU VOC категория и пределы	IIA (i), 500 г/л (2010); наш продукт содержит макс. 500 г/л
РАСФАСОВКА	0,75 л
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок хранения указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой заводской таре.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ				
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	вязкость (DIN 4 мм)	сопло	давление
Кисть, валик	по необходимости до 5%			
Воздушное распыление	до 15%	ок. 30 с	1,2 – 1,5 мм	3 – 4 бар
безвоздушное распыление	/	При поставке	0,23-0,28 мм	120-160 бар
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура краски, воздуха и подложки не ниже +5°C			
СУШКА (T = 20°C, отн. влажность воздуха 65%)	Покрытие сухое к пыли через 1 ч, сухое на отлип через 2-3ч, межслойный интервал = 3 – 4 ч. Снижение температуры и повышение отн. влажности воздуха продлевает время сушки.			
РАСХОД	Теоретический расход на однослойное покрытие: 7 - 9 м ² /л Практический расход зависит от обработки и типа подложки, способа нанесения, а также цвета краски.			
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	TESSAROL разбавитель			

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянная поверхность

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной - 12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью **TESSAROL NITRO разбавителя** удалить воски, смолы и масла.

Железная и стальная поверхность

Ржавчину удалить механическим способом, а жиры и остальные загрязнения **TESSAROL NITRO разбавителем**.

Оцинкованная стальная жечь, твердый ПВХ

Очистить поверхность раствором воды (10 л) с аммиаком (0,5 л) и моющим средством (один колпачок) и отшлифовать шлифовальной салфеткой из синтетических волокон. Поверхность тщательно промыть водой и высушить. Не применять металлических щеток и металлической ваты!

Горячеоцинкованная стальная жечь

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ легкая пескоструйная очистка.

Медная и алюминиевая поверхность*

Очистить поверхность TESSAROL NITRO разбавителем и отшлифовать шлифовальной салфеткой из синтетических волокон. Поверхность тщательно промыть водой и высушить. Не применять металлических щеток и металлической ваты!

Ремонт старого покрытия

Неповрежденное покрытие очистить и отшлифовать, а поврежденное полностью удалить.

СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

ТИП ПОДЛОЖКИ		ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	ПРОПИТКА	ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Древесина	внутри	шлифование, удаление загрязнений	/	1x TESSAROL грунтовка UNI	2x TESSAROL эмаль или 2x TESSAROL professional эмаль или 2x TESSAROL акриловая эмаль
	снаружи		1x BORI пропитка с биоцидом W	1x TESSAROL грунтовка UNI	
Железо, сталь	внутри	удаление ржавчины и загрязнений	/	1x TESSAROL грунтовка UNI	2x TESSAROL эмаль или 2x TESSAROL metal Express
	снаружи			2x TESSAROL грунтовка UNI	
Оцинкованная жель	внутри	удаление ржавчины и загрязнений	/	1x TESSAROL грунтовка UNI	2x TESSAROL эмаль или 2x TESSAROL metal Express или 2x TESSAROL professional эмаль или 2x TESSAROL эмаль для радиаторов Или 2x TESSAROL акриловая эмаль
	снаружи			2x TESSAROL грунтовка UNI	
Медь, алюминий*	внутри / снаружи			1x TESSAROL грунтовка UNI	
Твердый ПВХ	внутри / снаружи	удаление загрязнений	/	1x TESSAROL грунтовка UNI	
Старые покрытия	внутри / снаружи	очистка, шлифование и удаление поврежденных покрытий	/	1-2x TESSAROL грунтовка UNI	1-2x TESSAROL эмаль или 2x TESSAROL metal Express или 1-2x TESSAROL professional эмаль или 1-2x TESSAROL эмаль для радиаторов или 1-2x TESSAROL акриловая эмаль

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Перед применением грунтовку тщательно перемешать
- * Перед окраской алюминиевой подложки требуется предварительная проверка адгезии покрытия на очищенную поверхность.
- В случае удаления ржавчины химическими средствами на основе кислоты (фосфорная кислота), поверхность необходимо тщательно промыть водой, осушить и только потом нанести **TESSAROL грунтовку UNI**, т.к. остатки средства мешают правильной сушке.
- Не рекомендуется применять **TESSAROL грунтовку UNI** в системе с **TESSAROL эмалью для оцинкованной жести**
- В плохо проветриваемых помещениях может появиться сильный запах органического растворителя.
- Правильная подготовка поверхности имеет важное значение для долговременной защиты от коррозии